



Massief eiken parket met tand en groef

Dikte : van 14 tot 23 (22) mm Breedte (b) : \geq 40 mm

Definities

Vaste kwast / noëud adhérent / intergrown knot :

Kwast waarvan de onttrek voor minstens 3/4 met het omringende houtweefsel vergroeid is.

Losse (dode) kwast / noëud non adhérent (mort) / dead knot :

Kwast waarvan de onttrek voor minder dan 1/4 met het omringende houtweefsel vergroeid is (bijvoorbeeld omringd voor meer dan 3/4 van de onttrek door schors).

Gezonde kwast / noëud sain / sound knot :


Kwast zonder sporen van verrotting.

Ongezonde kwast / noëud pourri / unsound knot :

Kwast aangetast door verrotting.

Voor dimensionale karakteristieken zie EN 13226 : 2002.

Massief eiken parket met tand en groef



FEBELBOIS



PARKET
ALLIANCE



www.febelhout.be - www.ctib-tchn.be

"Pro-Parket" verenigt binnen Febelhout (de Belgische federatie van de hout- en meubel-industrie) fabriekanten, invoerders en leggers van houten vloeren. Pro-parket heeft als doelstelling het promoten en correct verwerken van parket. Om toeleveranciers, klanten en architecten te helpen bij hun keuze, werd in samenwerking met de Nederlandse parketvereniging "Alliance" en het "Technisch Centrum der Houtnijverheid" een fiche opgesteld die de in de Benelux gangbare sorteringen voor massief eiken parket met tand en groef samenvat en positioneert ten opzichte van de kwaliteiten volgens de Europese norm EN 13226.

Massief parket met tand en groef - Sorteringen gangbaar in de Benelux - Eigenschappen per element op het zichtbaar vlak ⁽¹⁾

Symbool	Andere benamingen	Gezond spinhout ⁽²⁾	Kwasten ⁽³⁾		Scheuren	Tussenschors	Valbreuk	Draadhelling en mergstraal	Kleurverschil ⁽⁵⁾	Biologische aantasting	Zaagwijze
			gezond 'en vast	ongezond ⁽⁴⁾							
OO	1 ^{ste} Keus, Exquisite, Premier, Prime, Select, ...	Niet toegelaten	Ø ≤ 5 mm 1 m ¹	Ø ≤ 1 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
O (EN 13226)		Niet toegelaten	Ø ≤ 8 mm	Ø ≤ 1 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Kleine variaties toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
△△	1-bis, bis, ...	Niet toegelaten	b < 90 mm Ø ≤ 10 mm b ≥ 90 mm Ø ≤ 15 mm	Ø ≤ 5 mm	Toegelaten tot een lengte van 15 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Uitgesproken kleurverschillen zijn niet toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
△ (EN 13226)		Toegelaten	Ø ≤ 10 mm	Ø ≤ 5 mm	Toegelaten tot een lengte van 15 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Toegelaten ⁽⁶⁾	Niet toegelaten	Vrij
□□	Rustiek, Rustiek A, ...	Lichte sporen toegelaten	b < 90 mm Ø ≤ 30 mm b ≥ 90 mm Ø ≤ 45 mm	Ø ≤ 15 mm	Toegelaten tot een lengte van 30 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Toegelaten, met uitzondering van bruin eiken ("bois rouge")	Niet toegelaten	Vrij
□ (EN 13226)		Lichte sporen toegelaten	Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijvastheid van de parketvloer niet schaden.								
#	Campagne, Freeclass, Hoeverstijl, Abdij, Klooster, Rustiek B, ...	Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijvastheid van de parketvloer niet schaden.									

(1) Op het niet zichtbaar vlak zijn alle mogelijke gebreken zonder limiet van afmetingen of hoeveelheid toegelaten, voor zover ze de sterkte en de slijvastheid van de parketvloer niet schaden.

(2) Gezond spinhout is toegelaten van de onderkant van het element tot de bovenkant van de tand, zonder rekening te houden met de limieten gesteld aan het zichtbaar vlak.

(3) Meetmethode kwasten volgens EN 1310 : 1994.

(4) In de Benelux wordt onder ongezonde kwast ook verstaan openingen ontstaan door het volledig of gedeeltelijk uitvallen van een kwast bij het schaven.

(5) Kleurverschillen zijn een subjectief gegeven en moeilijk vast te leggen in meetbare eenheden.

(6) Bruin eiken ("bois rouge").